



ARDEX RF

Gotowa masa szpachlowa

- Bezskurczowa, do 12 mm grubości
- Możliwość malowania
- Elastyczna
- Bezzapachowa, bezrozpuszczalnikowa, bez izocyjanów i silikonów
- Możliwość szlifowania



Zakres stosowania:

Do wewnątrz i na zewnątrz. Na ściany i sufity.

- Wypełnianie rys, pęknięć i nierówności
- Do wykonywania spoin elastycznych przy ościeżnicach drzwiowych i okiennych jak również w systemach suchej zabudowy
- Do stosowania na powierzchniach drewnianych, betonowych, powierzchniach murów ceglanych oraz płytach g-k.

Rodzaj:

Gotowa do użycia, jednoskładnikowa lekka masa szpachlowa na bazie dyspersji akrylowej, bezrozpuszczalnikowa. Do naprawy pęknięć, ubytków na powierzchniach betonowych, tynków i w systemach suchej zabudowy.

Sposób użycia:

Ubytki mogą być uzupełniane przy pomocy ARDEX RF do grubości 12 mm. Podczas użycia z wykorzystaniem pistoletu do silikonu, końcówkę dyszy obciąć do żądanej średnicy w zależności od miejsca zastosowania. Dalsze prace szpachlowe mogą być prowadzone po 1 - 2 godzinach schnięcia. ARDEX RF w zależności od grubości warstwy można pokrywać farbami po upływie 3 do 48 godzin. Dalsze prace wykończeniowe mogą być prowadzone po całkowitym wyschnięciu.

W strefach wilgotnych (np. zastosowania zewnętrzne) przed dalszymi pracami malarskimi ARDEX RF musi być całkowicie wyschnięty.



ARDEX GmbH
Postfach 6120 · 58430 Witten
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 (0) 23 02/664-0 Fax: +49
(0) 23 02/664-240
kundendienst@ardex.de
www.ardex.de

ARDEX Polska Sp. z o.o.
Stanowice, ul. Jarzębinowa 6
55 - 200 Olawa
Tel. +48 71 716 45 60
Fax. +48 71 716 45 61
biuro@ardex.pl
www.ardex.pl

Producent z certyfikatem
jakości zgodnym z EN
ISO 9001/14001

ARDEX RF

Gotowa masa szpachlowa

Przygotowanie podłoża:

Podłoże musi być suche, nośne, wolne od kurzu i innych substancji obniżających przyczepność.

Podłoże	bez gruntowania	z gruntowaniem
Beton komórkowy	✓	
Beton	✓	
Mur ceglany	✓	
Dyle gipsowe	✓	
Piaskowiec	✓	
Masy szpachlowe gipsowe	✓	
Płyty G-K	✓	
Płyty włóknowo cementowe	✓	
Płyty OSB	✓	
Płyty wiórowe	✓	
Płytki ceramiczne		ARDEX P 4 ARDEX P 82
Kamień naturalny		ARDEX P 4 ARDEX P 82
Farby akrylowe		ARDEX P 4 ARDEX P 82
Tynki dekoracyjne	✓	
Farby lateksowe	✓	
Tynki mineralne		ARDEX P 4 ARDEX P 82
Tynki cementowo wapienne	✓	
Tynki cementowe	✓	
Tynki gipsowe	✓	
Tynki żywiczne		ARDEX P 4 ARDEX P 82

Wskazówki:

Chronić przed dziećmi. Opakowanie utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dane techniczne wg normy jakości ARDEX:

Gęstość (DIN EN ISO 2811-1):	0,57 ±0,05 g/cm ³
Naskórkowanie (23°C/50% r.F.):	ok. 5 min
Penetracja (DIN 51579 / 5 sek.):	230 ±30 1/10 mm
Stabilność (zgodnie z ASTM 2202):	≤ 2 mm
Twardość Shore A (DIN 53505):	50 ±6 jednostek
Utwardzanie (23°C / 50% rel. Feuchte):	ok. 3 mm / dzień
Uziarnienie:	< 0,2 mm
Temperatura użycia (materiał i podłoże):	+5 do +35°C
Odporność temperaturowa (wyschnięty materiał):	-25 do +35°C
Opakowania:	kartusz 310 ml
GISCODE:	D1 - lbezrozsuszczałnikowy
Oznakowanie wg GHS/CLP:	brak
Oznakowanie wg GGVSEB/ADR:	brak
EMICODE:	EC 1 ^{PLUS} – bardzo nisko emisyjny
Składowanie:	Chronić przed mrozem. W oryginalnie zamkniętych opakowaniach w suchych pomieszczeniach przez 12 miesięcy