



PK Profi Seal SMP

HYBRYDOWY USZCZELNIACZ DO PARKIETU

KARTA TECHNICZNA HF23

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Nie zawiera silikonu i rozpuszczalnika
- Niski skurcz
- Doskonała przyczepność
- Dostępny w popularnych kolorach drewna

OPIS PRODUKTU

PK Profi Seal SMP jest hybrydowym uszczelniaczem do parkietu. Utwardza się pod wpływem wilgoci, tworząc elastyczne uszczelnienie. Po utwardzeniu może być szlifowany, a następnie malowany.

ZASTOSOWANIE

Do wypełniania ubytków, złączy, szpar i szczelin w parkietach, mozaikach parkietowych i innych typach podłóg drewnianych oraz do uszczelniania szczelin pomiędzy deskami podłogowymi, listwami przypodłogowymi a ścianą.

DANE TECHNICZNE

Baza	hybrydowa
Kolor	wenge, ciemny i jasny buk, dąb, klon
Ściekanie	<2 mm (utwardzony)
Gęstość	1,6 g/cm ³
Skurcz	< -3%
Twardość Shore'a	około 45
Czas utwardzenia	Kolejne prace możliwe są po 24 godzinach
Zdolność do odkształceń	Maksymalnie 10% (w zależności od szerokości złącza)
Odporność temperaturowa	-30°C do +80°C
Temperatura pracy	+5°C do +35°C

RODZAJE POWIERZCHNI

Drewno i materiały drewnopochodne.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Łączone powierzchnie muszą być suche, czyste, wolne od tłuszczu, kurzu oraz substancji antyadhezyjnych. Podłoże nie może zawierać bitumu czy smoły. Głębokie szczeliny należy wypełnić sznurem dylatacyjnym. Jeśli to konieczne, należy zabezpieczyć krawędzie taśmą malarską.



SPOSÓB UŻYCIA

Zdjąć aplikator, naciąć końcówkę tony, ponownie nałożyć aplikator i naciąć go pod kątem na szerokość odpowiadającą szerokości spoiny. Przed uformowaniem naskórka fugę wygładzić przy użyciu wody z niewielką ilością mydła. Niezwłocznie usunąć taśmę zabezpieczającą.

NARZĘDZIA

Szpachelka, pistolet ręczny

CZYSZCZENIE

Świeże plamy oraz zanieczyszczone narzędzia należy oczyścić uniwersalnymi ściereczkami czyszczącymi HANDY WIPES. Utwardzone pozostałości należy usunąć mechanicznie.

ZUŻYCIE

Przy przekroju szczeliny 5x5 mm pojemność kartusza wystarczy na około 12 mb fugi. Aby obliczyć zużycie należy podzielić objętość kartusza w [ml] przez iloczyn szerokości i głębokości spoiny w [mm] – uzyskuje się wówczas wydajność w [mb].

UWAGI

Należy przestrzegać zaleceń producenta parkietu. Należy zapoznać się z danymi zawartymi na etykiecie i w karcie bezpieczeństwa produktu.

OKRES TRWAŁOŚCI

12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w temperaturze powyżej +5°C. Chronić przed przemrożeniem.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

ART. NR	OPAKOWANIA
30131031	290 ml, wenge
30131034	290 ml, ciemny buk
30131035	290 ml, jasny buk
30131036	290 ml, dąb
30131037	290 ml, klon

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

- [HANDY WIPES](#)

POMOC TECHNICZNA

+48 61 896 17 40



Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.