



BLOCK C901 TERRA SPECIAL

USZCZELNIENIE PO STRONIE NEGATYWNEJ

KARTA TECHNICZNA WP01.29a

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Należy do systemu AQUASTOPP
- Dobra przyczepność do podłoża
- Elastyczny, wytrzymały
- Szybkowiążący
- Odporny na mróz i sól drogową

OPIS PRODUKTU

BLOCK C901 TERRA SPECIAL to zaprawa na bazie cementu z dodatkami nieorganicznymi. Wchodzi w skład specjalnego systemu do hydroizolacji "AQUASTOPP". Stanowi uszczelnienie przed szkodliwym działaniem wody nienapierającej i pod ciśnieniem. Do zastosowania od strony negatywnej. Jest odporny na mróz i sól drogową.

ZASTOSOWANIE

Wewnętrzne uszczelnienie konstrukcji budowlanych pokrytych ziemią lub wodą w obszarze ścian i podłóg (np. piwnice, konstrukcje podziemne, szyby, tunele, tamy, garaże podziemne, zbiorniki wodne).

DANE TECHNICZNE

Baza	specjalne cementy
Kolor	szary
Wiązanie	7-21 minut
Wytrzymałość na ściskanie	35 N/mm ²
Możliwość chodzenia	po 1 dniu
Pełne obciążenie	po 3 dniach
Wytrzymałość na ściskanie	ok. 35 MPa
Odporność na mróz oraz sole odladzające	odporny
Temperatura pracy	od +5°C
Przewodnictwo	brak przewodnictwa

RODZAJE POWIERZCHNI

Podłoża mineralne, betonowe, ceglane, bez zawartości gipsu.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Podłoże musi być mineralne, nośne, mocne, chłonne, bez zawartości gipsu.
Przed nałożeniem szlamu podłoże należy zwilżyć wodą.



SPOSÓB UŻYCIA

Po zwilżeniu podłoża nakładać BLOCK C901 TERRA SPECIAL wcierając go dokładnie w powierzchnię. Zaprawa stosowana jest w 3 warstwach.

Wchodzi w skład specjalnego systemu hydroizolacji AQUASTOPP, do którego należą również BLOCK C902 TERRA XPRESS oraz BLOCK C903 TERRA LIQUID.

NARZĘDZIA

Ławkowiec, pędzel, rękawice ochronne.

CZYSZCZENIE

Bezpośrednio po użyciu do czyszczenia stosować czystą wodę, a w przypadku już związanej zaprawy należy usunąć mechanicznie lub przy pomocy płynu do usuwania kamienia (odkamieniacz).

ZUŻYCIE

W zależności od wilgotności podłoża zużycie wynosi około 1,5 kg/m².

CZAS SCHNIĘCIA

Czas schnięcia zależy od rodzaju podłoża oraz warunków temperaturowo-wilgotnościowych w pomieszczeniu. Użytkowanie: po 1 dniu, natomiast pełne obciążenie – po 3 dniach.

UWAGI

Należy zapoznać się z danymi zawartymi na etykiecie i w karcie bezpieczeństwa produktu.

OKRES TRWAŁOŚCI

12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w temperaturze +5°C do 25°C.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

ART. NR	OPAKOWANIA
30621670	wiadro 5 kg

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

- System Aquastopp (BLOCK C902 TERRA XPRESS, BLOCK C903 TERRA LIQUID)

POMOC TECHNICZNA

+48 61 896 17 40



Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.