



Zastosowanie

- ✓ ściany
- ✓ podłogi
- ✓ pomieszczenia mokre
- ✓ balkony
- ✓ tarasy
- ✓ wewnątrz
- ✓ zewnątrz

Rodzaje podłoża

- ✓ posadzka betonowa polerowana
- ✓ posadzka cementowa polerowana
- ✓ elementy betonowe polerowane
- ✓ podłogi drewniane
- ✓ powierzchnie malowane
- ✓ płytki i kamień naturalny terazzo/lastriko
- ✓ stal zabezpieczona antykorozyjnie wewnątrz

4140 contact primer

2-komponentowy środek gruntujący zwiększający przyczepność do podłoża trudnych - zarówno niechłonnych jak i niskochłonnych.

- **Zapewnia bardzo dobrą przyczepność**
- **Do wewnątrz i na zewnątrz**
- **Do pomieszczeń mokrych i suchych**

4140 contact primer stosuje się aby zapewnić dobrą przyczepność pomiędzy zwartym i trudnoprzyczepnym podłożem a warstwą następną taką jak: szpachla, wylewka, hydroizolacja, klej do płytek itp.

4140 contact primer konfekcjonowany jest w 10 kg pojemnikach zawierających komponent wiążący i utwardzacz.

Opis produktu

2-komponentowy (komponent wiążący - wodny roztwór polimerów oraz utwardzacz w proszku), szybkoschnący, zwiększający przyczepność środków gruntujących.

Dane techniczne

Gęstość:	1,85 kg/l
Czas przydatności do użycia:	30-40 min.
Czas schnięcia w temp. 18°C i 50% RH do dalszej obróbki powierzchni:	2-3 godz.
Zalecana temperatura pracy:	10-25°C
Zużycie:	0,5-0,8 kg/m ² w zależności od rodzaju podłoża

Zastosowanie

4140 contact primer stosuje się jako zwiększający przyczepność środków gruntujących na podłoża niechłonne i niskochłonne zarówno wewnątrz w pomieszczeniach mokrych i suchych jak i na zewnątrz. Nie zaleca się stosowania na powierzchniach porowatych i silnie chłonnych. Komponentów ani uzyskanej z ich wymieszania masy nie wolno rozcieńczać.

Typy podłoży

4140 contact primer jest przyczepny do większości typów podłoży niechłonnych, takich jak polerowany beton, ceramika glazurowana i nieglazurowana, terazzo/lastriko, nawierzchnie epoksydowe, powierzchnie malowane itp. Wewnątrz można stosować również na płytach ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być stabilne i zwarte, wolne od luźnych części. Ubytki i pęknięcia naprawić szpachlą cementową. Powierzchnia musi być wolna od kurzu, pyłu, resztek farb i klejów itp. Olej i tłuszcz zmyć a podłoże spłukać ciepłą wodą pod wysokim ciśnieniem, aby zapewnić maksymalnie dobrą przyczepność.

Wykonanie

Gruntowanie wykonać gdy powierzchnia zostanie przygotowana i będzie na tyle sucha, że primer uzyska przyczepność do podłoża. Kiedy komponent wiążący i utwardzacz zostaną dobrze wymieszane (zgodnie z opisem na opakowaniu), rozprowadzić 4140 contact primer na podłożu używając pędzla lub szczotki. Mieszaninę rozprowadzać wcierając dokładnie w podłoże dla uzyskania maksymalnej przyczepności. Po 2-3 godzinach, kiedy primer utwardzi się można przystąpić do dalszej obróbki nawierzchni.

Narzędzia myć wodą natychmiast po ukończeniu pracy.

Warunki higieny pracy

Zgodnie z rozporządzeniem REACH produkt nie podlega obowiązkowi oznakowania. Przy pracy z produktem zachować przepisy BHP. Skórę, jeśli miała kontakt z produktem umyć dokładnie wodą i mydłem.

Dalsze informacje - patrz Karta Charakterystyki.

Opakowanie

10 kg plastikowy pojemnik.

Przechowywanie i transport

Przechowywać i transportować w temperaturze powyżej 0°C, w warunkach suchych. Produkt pozostaje stabilny magazynowany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu minimum 1 rok od daty produkcji. Po tym czasie produkt nadaje się do użycia ale jego właściwości techniczne mogą ulec zmianie - np. wydłuży się czas wiązania.

Sprzedaż

Produkty mira sprzedawane są przez wybrane salony płytek i hurtownie budowlane.