



4650 aqua stop flexibel

1-komponentowa, bazująca na cemencie, elastyczna membrana do wodouszczelniania wewnątrz i na zewnątrz, podłóg, tarasów, balkonów, basenów i pływalni

- Wytrzymuje napór 15 m słupa wody
- Odporna na chemikalia stosowane powszechnie w przemyśle spożywczym i środowisku kąpielowym
- Dobra przyczepność do stałych podłoży mineralnie wiążących
- Doskonała powłoka spodnia pod płytki ceramiczne

4650 aqua stop flexibel jest zalecana jako membrana w obiektach przemysłowych branży spożywczej, kuchniach przemysłowych, do stosowania na podłożach z betonu itp. 4650 aqua stop flexibel jest pakowana w 12,5 kg worki.



Zastosowanie

- ✓ Ściany
- ✓ Podłogi
- ✓ Baseny pływackie
- ✓ Pomieszczenia mokre w pływalniach publicznych
- ✓ Przemysł spożywczy
- ✓ Balkony
- ✓ Tarasy
- ✓ Wewnątrz
- ✓ Zewnątrz

Rodzaje podłoża

- ✓ Podłoża betonowe
- ✓ Wylewka cementowa
- ✓ Elementy betonowe
- ✓ Mur tynkowany

Opis produktu

1-komponentowa, elastyczna, bazująca na cemencie membrana do wodouszczelniania podłoża mineralnie wiążących.

Dane techniczne

Gęstość:	1500 kg/m ³
Właściwości :	EN 14891: CMP
Deformacja:	min. 0,75 mm
Czas przydatności do użycia:	3 h
Czas schnięcia w temp. 18°C:	
do układania kolejnej warstwy:	3-5 h
do dalszej obróbki:	10-24 h
gotowość do obciążeń:	7 dni
Zalecana temp. pracy:	10-20°C
(zarówno proszku jak i wody)	
Zużycie:	
Dla 2 warstw:	2,2 – 2,5 kg/m ²
Dla 3 warstw:	min. 3,0 kg/m ²
CE	Patrz Deklaracja właściwości użytkowych - DoP

Zastosowanie

Jako membrana wodouszczelna przed montażem płytek ceramicznych, tynku fasadowego lub jako warstwa ostateczna w korytarzach o niewielkim natężeniu ruchu. Zastosowanie w pływalniach publicznych, prysznicach, na podłogach, w basenach rekreacyjnych, na tarasach, balkonach, w kuchniach przemysłowych itp. Odpowiednia również jako wierzchnia warstwa ochronna na konstrukcjach betonowych, fasadach, kominach i fundamentach.

Typy podłoża

Beton, tynk lub podobne podłoża wiążące mineralnie.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być nośne, stabilne, zwarte, wolne od tłuszczu, kurzu, resztek farby lub kleju. Ubytki i pęknięcia należy naprawić wodoodporną szpachlą. Podłoża chłonne należy zwilżyć wodą (woda nie może stać na podłożu) przed ułożeniem 4650 aqua stop flexibel.

Tam, gdzie występuje ryzyko pracy w podłożu tj. na dylatacjach, stykach ścian z podłogą itp. należy łączenia te zabezpieczyć taśmą mira 4526 safecoat lub vapourband. W pęknięciach i rysach skurczowych o minimalnym ryzyku przemieszczeń (mniejszym niż 0,75mm) można wliczyć

tę deformację w tolerancję warstwy membrany. Części budynku odlane monolitycznie, z betonu zbrojonego pracujące razem, jak niecki zbiorników nie wymagają zabezpieczania taśmą uszczelniającą.

Wykonanie

12,5 kg proszku wymieszać z 2,7-2,9 litra wody. Mieszać przez 2 minuty do uzyskania wolnej od grudek, jednolitej masy. Nakładać krótkowłosym wałkiem, szczotką lub końcówką natryskową. W przypadku tej ostatniej zaleca się dodatkowe wykończenie szczotką. Należy nałożyć minimum 2 warstwy masy o wadze 1-1,25 kg na każdą warstwę. Każda warstwa musi powierzchniowo wyschnąć przed nałożeniem kolejnej. W przypadku dużego obciążenia wodą oraz dla basenów pływackich należy zastosować 3 warstwy produktu.

Przy dalszym wykańczaniu membrany płytkami ceramicznymi, w zależności od warunków atmosferycznych (np. gdy wiatr lub słońce wysuszą warstwę 4650) należy zagruntować ją środkiem mira 4180 primer (zgodnie z zaleceniem dla kleju) aby nie chłonęła wilgoci z kleju do płytek.

Warunki higieny pracy

PR nr. 2210758

Produkt zawiera cement. Należy zachować środki ostrożności dot. cementu.

4650 aqua stop flexibel bazuje na niskoalkalicznym białym cemencie i zachowuje bezterminowo wartość graniczną zawartości chromu(VI). Dalsze informacje - patrz Karta Charakterystyki.

Opakowanie

12,5 kg worki wzmocnione folią i wyposażone w uchwyt.

Przechowywanie i transport

Przechowywać i transportować w warunkach suchych. W oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu produkt zachowuje właściwości techniczne min. 12 miesięcy od daty produkcji. Po upływie tego czasu produkt nadaje się do użycia, ale jego właściwości techniczne mogą ulec zmianie - np. wydłużyć się czas wiązania.

Sprzedaż

Produkty mira sprzedawane są przez wybrane salony płytek i hurtownie budowlane.