



ARDEX P 10 SR

Szybka żywica silikatowa

- dwuskładnikowa żywica na bazie silikatów o szerokim spektrum zastosowania
- bezzapachowa
- bardzo niska emisyjność
- niska lepkość z dobrą penetracją
- szybkie utwardzanie i szybka możliwość obciążania
- mieszanie bez dodatkowych narzędzi
- precyzyjna i łatwa aplikacja



Zakres stosowania

Na chłonne i niechłonne podłoża.

Do mocnego zamykania rys, pęknięć oraz nacięć. Jako klej do listew, szyn, profili metalowych, drewna, kamieni naturalnych i syntetycznych oraz innych odpowiednich materiałów.

Klej naprawczy do usuwania częściowych, występujących ubytków w parkiecie.

Do stosowania na nieogrzewane i ogrzewane jastyrychy.

Do użycia w obszarach wewnętrznych.

Do mocnego zamykania rys i szczelin. Do klejenia szyn i profili.

Rodzaj (Opis materiału)

ARDEX P 10 SR jest modyfikowaną polimerami żywicą na bazie silikatów, składającą się z zestawu plastikowych butelek ze składnikami A i B. W opakowaniu zewnętrznym znajdują się również klamry do jastyrychu i rękawice ochronne.

Przygotowanie i stosowanie materiału

Podłoże musi być nośne, suche i czyste oraz pozbawione warstw zmniejszających przyczepność. Rysy i szczeliny w posadzce należy poszerzyć i dodatkowo naciąć poprzecznie do ich długości co 20 cm. Głębokość cięcia powinna wynosić około 2/3 grubości jastyrychu. Przy tych pracach należy zwrócić szczególną uwagę na instalacje wodne i elektryczne np. w przypadku jastyrychu ogrzewanego, by nie doszło do uszkodzeń. Następnie należy usunąć pył. W poprzecznych nacięciach ułożyć klamry. Gdy jastyrych osiągnie gotowość do pokrycia, spoiny konstrukcyjne, szczeliny i pęknięcia dokładnie zamknąć. Szczeliny oraz wszelkie pęknięcia w jastyrychu z ogrzewaniem podłogowym muszą być trwale i dokładnie zamknięte po ogrzaniu. Składnik B dodać do plastikowego pojemnika ze składnikiem A i następnie przez ok. 15 sekund intensywnie wstrząsać butelką aż powstanie jednolita, bez smug, masa.

Możliwe jest także przygotowanie częściowej ilości materiału, przy czym obowiązuje zasada mieszania składników w proporcji 1:1 objętościowo. Zakończenie nakrętki przyciąć na odpowiednią wielkość otworów.

Następnie żywicą fachowo wypełnić pęknięcia i szczeliny.

Nadmiar materiału natychmiast usunąć przy pomocy szpachelki i świeżo nałożoną żywicę obsypać obficie piaskiem kwarcowym ARDEX QS 0,3-0,9 mm.

ARDEX Polska Sp. z o.o.
Stanowice, ul. Jarzębinowa 6
55-200 Stanowice k. Olawy
POLSKA
Tel: +48 71 716 45 60
Fax: +48 71 716 45 61
biuro@ardex.pl
www.ardex.pl

ARDEX GmbH
Postfach 6120
58430 Witten
DEUTSCHLAND
Tel: +49 (0) 23 02/664-0
Fax: +49 (0) 23 02/664-240
technik@ardex.de
www.ardex.de

Producent z certyfikatem
jakości zgodnym z
EN ISO 9001/14001

ARDEX P 10 SR

Szybka żywica silikatowa

Dalsza obróbka jest możliwa po czasie utwardzenia ARDEX P 10 SR tzn. po ok. 30-40 minutach.

Do klejenia listew i profili wymagana jest żywica w konsystencji pasty. W tym celu po wymieszaniu materiał pozostawić na krótki czas w pojemniku, w którym był mieszany.

Lepkość wzrasta po kilku minutach, co skutkuje uzyskaniem optymalnej konsystencji do klejenia.

Narzędzia i zabrudzenia w stanie świeżym oczyścić odpowiednim środkiem. Związany materiał można usunąć tylko mechanicznie.

Łączone elementy oraz układane okładziny należy oczyścić z warstw zmniejszających przyczepność.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości wykonać klejenie próbne.

Niższe temperatury wydłużają, wyższe skracają czas stosowania i wiązania.

Należy przestrzegać następujących zaleceń

Żywicę ARDEX P 10 SR należy stosować w temperaturze powyżej +15°C (podłoże i powietrze w pomieszczeniu).

Przestrzegać minimalnej temperatury składowania +10°C.

Niższa temperatura przechowywania może powodować niewidoczne uszkodzenia i negatywnie wpływać na właściwości produktu.

Zapotrzebowanie na żywicę zależy od szerokości i głębokości szczelin i pęknięć.

Wskazówki BHP

Składnik A

Zawiera: difenylometanodiizocyjanian, izomery i homologi. Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry.

Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Podejrzewa się, że powoduje raka. Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.

Chronić przed dziećmi. Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Nosić rękawice/ubrania ochronne oraz chronić oczy/twarz. W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. Zawartość/opakowanie utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnymi/regionalnymi/krajowymi/ międzynarodowymi przepisami.

Składnik B

Zawiera: krzemian sodowy. Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Chronić przed dziećmi. Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Nosić rękawice/ubrania ochronne oraz chronić oczy/twarz. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Skórę zmyć dokładnie wodą. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku utrzymującego się podrażnienia oczu: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość/opakowanie utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnymi/regionalnymi/krajowymi/ międzynarodowymi przepisami.

Utylizacja: Materiał nie może przedostać się do gleby, ścieków i zbiorników wodnych. Utylizować jako odpady budowlane/przemysłowe.

Dane techniczne według normy jakości ARDEX:

Proporcja mieszania	Warunek 1:1 objętościowo	Składnik A 300 ml 0,339 kg	Składnik B 300 ml 0,444 kg
Gęstość	Składniki A B	Gęstość 1,13 g/cm³ 1,48 g/cm³	
Materiał bazowy	żywica na bazie silikatów, modyfikowana polimerami		
Kolor	Składniki A B	Kolor brązowy jasny	
Temperatura stosowania	+15°C		
Czas utwardzania	30-40 minut		
Właściwości zastosowania			
Czas użycia	10 minut		
Możliwość dalszych prac	po 20 minutach		
Warunki stosowania/otoczenia	+20°C		
Szczegóły produktu			
Oznaczenie wg GHS/CLP	Składniki A B	Oznaczenie wg GHS/CLP GHS07 „Drażniący”, GHS08 „Zagrożenie dla zdrowia” hasło ostrzegawcze „Niebezpieczeństwo” GHS05 „Żrący” hasło ostrzegawcze „Niebezpieczeństwo”	
Oznaczenie wg ARD	Składniki A B	Oznaczenie wg ARD brak brak	



ARDEX P 10 SR

Szybka żywica silikatowa

EMICODE	EC1 ^{PLUS} = bardzo niska emisja substancji organicznych
Opakowanie	zestawy 2 plastikowych butelek ze składnikiem A: 300 ml (0,339 kg) oraz B :300 ml (0,444 kg), z klamrami do jastrychu i rękawicami ochronnymi, pakowane po 6 szt. w karton
Składowanie	w pozycji pionowej w suchym, nie narażonym na przemarzanie miejscu, w minimalnej temperaturze +10°C ok. 12 miesięcy w fabrycznie zamkniętym opakowaniu
Zawierają diizocyjaniany	tak