



BLOCK T506 TERRA FABRIC

SIATKA DO WZMACNIANIA POWŁOK BITUMICZNYCH

KARTA TECHNICZNA UN01.04

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Wysoka jakość
- Odporna na alkalia
- Łatwa w użyciu
- Stabilizuje i rozkłada nacisk

OPIS PRODUKTU

BLOCK T506 TERRA FABRIC jest wysokiej jakości siatką z włókna szklanego do zbrojenia powłok hydroizolacyjnych oraz mas samopoziomujących.

ZASTOSOWANIE

Siatka BLOCK T506 TERRA FABRIC jest stosowana do wzmocnienia wytrzymałości powłok hydroizolacyjnych w przypadku narażenia powłoki na duże parcie wody. Wykorzystanie siatki pozwala rozłożyć siłę napierającą na całą powierzchnię powłoki.

DANE TECHNICZNE

Materiał	włókno szklane
Gramatura	ok. 165 g/m ²
Rozmiar oczka	4 x 4 mm
Strata prażenia	ok. 22%
Splot	skrętny
Wytrzymałość na rozciąganie	wzdłuż: 1960 N/50 mm w poprzek: 2126 N/50 mm
Wytrzymałość na rozciąganie po zanurzeniu w 5% roztworze sody kaustycznej przez 28 dni	wzdłuż: 970 N/50 mm w poprzek: 940 N/50 mm
Wymiar rolki	10 x 1,0 m

RODZAJE POWIERZCHNI

Zbrojenie hydroizolacji: BLOCK B525 TERRA 2K, BLOCK B755 TERRA 2K LIGHT, BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT 2K.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Podłoże przygotować zgodnie z instrukcją zastosowanej masy hydroizolacyjnej.



SPOSÓB UŻYCIA

Siatkę dociąć na wymiar wysokości izolowanej powierzchni pamiętając, aby siatka od spodu zachodziła poza fasetę. Po rozprowadzeniu świeżej powłoki hydroizolacyjnej zębata stroną pacy, wkleić siatkę. Następnie prowadzić pacę gładką stroną po powierzchni tak by masa hydroizolacyjna pod siatką całkowicie otoczyła siatkę i pozostawiła gładką powierzchnię. Kolejną siatkę wklejamy na zakład co najmniej 30 mm. Po wyschnięciu należy nałożyć drugą warstwę powłoki hydroizolacyjnej bez stosowania siatki.

NARZĘDZIA

Noż, nożyczki.

ZUŻYCIE

Zużycie wynosi 1,03 m² siatki na 1 m² powierzchni, przy uwzględnieniu 30 mm zakładu.

OKRES TRWAŁOŚCI

Produkt nie posiada daty ważności. Rolkę należy przechowywać pionowo, w chłodnym i suchym miejscu.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

ART. NR	OPAKOWANIA
30623093	Rolka 10 mb

POMOC TECHNICZNA

+48 61 896 17 40



Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.