



ARDEX R65P

**Alifatyczny, dwuskładnikowy lakier
poliuretanowy na bazie wody**

Doskonała przyczepność do betonu, zapraw, kamienia naturalnego...

Wewnątrz i na zewnątrz

Ekstra matowy

Wysoka wydajność

Wysoka trwałość

Dobra wytrzymałość na ścieranie

Dobra odporność na plamy

Wysoka odporność na działanie wody

Zastosowanie na ścianach i podłogach



ARDEX CEMENTO, S.A.

P.I. Pla de Llerona, c/Holanda, 18

T. 93 846 62 52 - F. 93 846 74 38

08520 - LES FRANQUESES DEL VALLES (Barcelona)

www.ardex.es - ardex@ardex.es

Producent z certyfikowanym systemem EN ISO 900

ARDEX R65P

Alifatyczny, dwuskładnikowy lakier poliuretanowy na bazie wody

Rodzaj (Opis materiału):

ARDEX R65P to wysokowydajna, dwuskładnikowa, alifatyczna żywica poliuretanowa na bazie wody. Transparentna, matowa, o dobrej odporności chemicznej i fizycznej. Odporna na zużycie i wodę. Zmniejsza przywieranie brudu do powierzchni.

Zakres stosowania:

Zapewnia impregnację i ochronę zapraw cementowych na podłogach i ścianach. Zapewnia ochronę posadzek betonowych lub jastrychów. Środek ochronny do posadzek epoksydowych.

ARDEX R65P jest przeznaczony do obciążeń ruchem pieszym lub lekkiego ruchu kołowego (miękkie opony lub koła gumowe).

Zastosowanie wewnętrznie i na zewnątrz.

Przygotowanie podłoża:

Podłoże musi być czyste, wolne od kurzu, smaru i olejów oraz od wszelkich substancji lub materiałów, które mogą utrudniać przyczepność.

Przed aplikacją ARDEX R65P zaleca się zagruntowanie chłonnych powierzchni podkładem ARDEX COAT PRIMER. W przypadku bardzo chłonnych podłoży, podkład należy nałożyć a w dwóch warstwach, pierwszą rozcieńczoną wodą w proporcji 1:1. Powierzchnia powinna być równomiernie zagruntowana.

Przygotowanie materiału

Przed zmieszaniem płynne składniki należy wymieszać. Zawartość składnika B wlać do pojemnika ze składnikiem A i dokładnie wymieszać obydwie składniki mieszadłem na niskich obrotach przez minimum 3 minuty.

Wlać produkt do kuwety malarskiej i bezzwłocznie nakładać cienką warstwę za pomocą wałka o krótkim włosiu. Lakier należy równomiernie nakładać na całą powierzchnię, unikając gromadzenia się materiału w nadmiernej ilości. Przed aplikacją należy się upewnić, że wałek nie jest nasycony, ponieważ krople mogą spadać na pomalowaną powierzchnię.

Przed nałożeniem ARDEX R65P wszelkie luźne włókna z nowego wałka, muszą zostać usunięte.

Po wyschnięciu pierwszej warstwy (czas zależy od warunków środowiskowych i będzie szybszy przy dobrej wentylacji i unikaniu niskich temperatur), nałożyć drugą warstwę prostopadłe do kierunku pierwszej aplikacji, zachowując te same środki ostrożności i stosując tę samą formę aplikacji.

Zużycie wynosi około 100 g/m² na warstwę, ale może się różnić w zależności od warunków podłoża i formy aplikacji. W przypadku przekroczenia okresu przydatności do użycia, właściwości fizyczne produktu ulegają zmianie (zwłaszcza lepkość) i produkt należy wyrzucić.

Aplikacja powinna być wykonywana w temperaturze otoczenia pomiędzy +10 +30°C i wilgotności względnej poniżej 85%.

Czyszczenie narzędzi:

Narzędzia należy czyścić natychmiast po użyciu wodą. Po utwardzeniu materiał należy usunąć mechanicznie.

Konserwacja:

Aby zachować właściwości powierzchni pokrytych ARDEX R65P, niezbędne jest regularne czyszczenie i konserwacja. Rozlane płyny należy czyścić, ponieważ przedłużona ekspozycja zwiększa stężenie produktu i ryzyko powstawania plam. Przeprowadzono testy z wykorzystaniem najpopularniejszych produktów gospodarstwa domowego i kuchennych, które wykazały doskonałą odporność na plamy, chociaż należy unikać przedłużonej ekspozycji na produkty, które mogą powodować powstawanie plam.

W obszarach o dużym natężeniu ruchu odporność na zużycie będzie zmniejszona; w takich przypadkach, gdy zużycie jest nadmierne, może być konieczne ponowne malowanie.

Środki ostrożności:

Produkt niepalny. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. W przypadku kontaktu ze skórą, natychmiast umyć dużą ilością wody z mydłem, zastosować krem nawilżający. W przypadku kontaktu z oczami, natychmiast przemyć wodą i zasięgnąć porady lekarza. Nosić okulary ochronne, rękawice i odpowiednią odzież ochronną. W przypadku połknięcia, natychmiast zasięgnąć porady lekarza. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

W przypadku rozlania, zebrać za pomocą materiału absorbującego, takiego jak wermikulit lub piasek.

Nie wylewać nieutwardzonego produktu do kanalizacji, lub kanałów ani na ziemię.

Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki produktu.

Przechowywanie:

Produkt można przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze od +5° do +30°C, przez okres 12 miesięcy.

DANE TECHNICZNE:

(na bazie testów laboratoryjnych zgodnie z obowiązującymi normami)

Proporcje mieszania:	10 c.o. składnika A: 1 c.o. składnika B:
Gęstość:	Ok.. 1.1 g/cm ³
Czas pracy:	30 minut
Kolejne warstwy:	2-4 godziny (+20°C)
Lekki ruch pieszy:	24 godziny (+20°C)
Całkowite utwardzenie:	7 dni (+20°C)
Aplikacja:	Wałek z krótkim włosiem
Zużycie:	Ok. 100 gr/m ² (na warstwę)
Opakowanie:	3.3 Kg (3 kg Składnik A, 0.3 kg Składnik B)

ARDEX ponosi odpowiedzialność z jakości swoich produktów. Podane rekomendacje aplikacji bazują na testach i praktycznych doświadczeniach. Nie ponosimy odpowiedzialności za produkt lub jego zastosowanie w przypadku dozowania i zastosowania innego niż rekomendowane. W przypadku pytań prosimy o kontakt z działem technicznym. Ta karta pozostaje obowiązująca do czasu wydania nowej.

Październik 2018