



RENO P520 EASY

BEZROZPUSZCZALNIKOWA 2-K ŻYWICA NAPRAWCZA NA BAZIE SZKŁA WODNEGO

KARTA TECHNICZNA FP18

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Niska zawartość substancji lotnych
- Szybka i łatwa aplikacja
- Proste mieszanie składników

OPIS PRODUKTU

RENO P520 EASY to bezrozpuszczalnikowa, dwuskładnikowa żywica naprawcza na bazie szkła wodnego do niepozytywnego uszczelniania pęknięć i spoin w posadzkach mineralnych. Nadaje się również do klejenia np. profili i listew metalowych.

ZASTOSOWANIE

Do naprawy rys i pęknięć w jastrychach, posadzkach, stropach betonowych (przed kolejnymi pracami budowlanymi). Pęknięcia nie większe niż 0,5 mm. Do napraw lekkich usuwania pęknięć powierzchniowych. W momencie gdy strop jest mocno spękany **i narusza to nośność stropu**, należy wykorzystać rozwiązania dedykowane do takich napraw konstrukcyjnych. P520 nie nadaje się do napraw konstrukcyjnych.

Może być stosowany do klejenia listew i profili metalowych, kamienia naturalnego i sztucznego.

minimum 6 mm. W przypadku drobnych pęknięć wzdłuż szczeliny wywiercić otwory o średnicy minimum 12 mm, w odstępach ok. 10 cm na głębokość ok. 2/3 grubości jastrychu. Pęknięcia można zabezpieczyć dodatkowo metalowymi klamrami. W związku z tym prostopadłe do rysy należy naciąć otwory o szerokości 8 mm w odstępach ok. 25-30 cm. Ułożyć metalowe klamry o długości ok. 10 cm i średnicy 6 mm. Nacięcia i otwory należy dobrze odkurzyć.



DANE TECHNICZNE

Baza	Szkło wodne
Kolor	Składnik A: przezroczysty Składnik B: brązowy
Konsystencja	płynna (o dużej lepkości) do 12 minut w 23°C
Gęstość	Składnik A: 1,46 g/cm ² Składnik B: 1,13 g/cm ²
Czas otwarty	10-14 minut w 20°C (przy wilg. względnej 65%)
Możliwość chodzenia	Po 15-30 minutach, w zależności od temperatury i wilgotności
Wytrzymałość całkowita	Po 24 godzinach

RODZAJE POWIERZCHNI

Podłoża mineralne, surowy beton i jastrych cementowy.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Podłoże betonowe (jastrych) musi być nośne, normalnie chłonne, suche (ewentualnie lekko wilgotne, bez podciągania kapilarnego), bez tłustych plam i luźnych elementów. Pęknięcia i rysy należy poszerzyć do szerokości

SPOSÓB UŻYCIA

Komponent B (utwardzacz) dodać do żywicy (Komp. A) i dokładnie wymieszać do uzyskania jednolitego koloru.

Mieszaninę całość poprzez energiczne potrząsanie zakręconej butelki. Przed nakładaniem odciąć część lejka ostrym nożem. Mieszanie nakładać w odpowiedniej ilości wyciskając z butelki w miejsce aplikacji. Następnie natychmiast połączyć klejone powierzchnie.

W przypadku naprawy jastrychów należy żywicę wygładzić szpachelką i zalane pęknięcia zasypać suchym piaskiem kwarcowym w celu otrzymania podłoża o wystarczającej przyczepności dla kolejnych warstw posadzki.

Rysy lub pęknięcia w jastrychu (również drobne pęknięcia włoskowate) mogą mieć różne przyczyny, np. niewystarczającą lub nieregularną grubość jastrychu, zbyt szybkie jego wysychanie, niewłaściwe składniki zaprawy, niestabilność materiałów izolacyjnych itp.

NARZĘDZIA

Mieszadło ręczne, wiertarka, szlifierka kątowna z tarczą, szpachelka, paca.

CZYSZCZENIE

Bezpośrednio po użyciu pozostałości i zabrudzenia z narzędzi usunąć przy użyciu uniwersalnych ściereczek czyszczących HANDY WIPES. Utwardzony materiał można usunąć tylko mechanicznie.

ZUŻYCIE

W zależności od szerokości i głębokości rysy/pęknięcia.

CZAS SCHNIĘCIA

Czas schnięcia zależy od proporcji zmieszania utwardzacza i żywicy, a także od warunków temperaturowych.

UWAGI

Należy zapoznać się z danymi zawartymi na etykiecie i w karcie bezpieczeństwa produktu.

OKRES TRWAŁOŚCI

12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Pojemnik musi być szczelnie zamknięty.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

ART. NR	OPAKOWANIA
30616193	dwie butelki 0,6 kg

ATESTY

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

- HANDY WIPES



POMOC TECHNICZNA

+48 61 896 17 40



Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.